



Triflex Cryl R 239

דף מידע



יישומים:

Triflex Asphalt Cryl R 239 משמש לאיטום חריצים ותפרים ברוחב 5-20 מ"מ, במשטחי אספלט ובטון – כבישים מדרכות וכיוצ"ב.

החומר איננו משמש לאיטום הסדקים כנגד מים.

תכונות:

ערכה (קיט) איטום, מגוונת, בעלת של שני מרכיבים – שרף מקשר על בסיס PMMA המתקשה במהירות (R) ושקית מקשה.

- ליישור פני שטח
- מתקשה במהירות
- עמיד UV ובפגעי מזג האוויר
- עמיד מים
- גמיש
- עמיד בשחיקה
- עמיד לתעבורת רכבים
- עמיד לעומס מכאני גבוה

הרכב הערכה:

על בסיס מיכל אחד של שרף הבסיס Triflex Cryl R 239, 5 ק"ג:

קיץ:

+ Triflex Cryl R 239 5 ק"ג שרף בסיס
Triflex Catalyst 0.1 ק"ג מקשה סה"כ 5.1 ק"ג

חורף קר:

+ Triflex Cryl R 239 5 ק"ג שרף בסיס
Triflex Catalyst 0.2 ק"ג מקשה סה"כ 5.2 ק"ג

גוון: 7021 שחור - אפור כהה

תנאי שימוש:

ניתן ליישום בטמפ' סביבה, וטמפ' משטח, בין
0°C to +35°C

חשוב!

בחללים סגורים יש לדאוג לאוורור מאולץ עם לפחות 7 תחלופות אוויר בשעה.

יחסי ערבוב – מקשה / שרף:

על בסיס מיכל 5.00 ק"ג שרף, טמפ' סביבה :

מקשה 200 גרם + : 0 °C to +15 °C
מקשה 100 גרם + : +15 °C to +35 °C

אחסון:

ניתן לאחסון סגור ולא מעורבב, למשך כ 6 חודש באווירה קרירה ויבשה, מעל 0°C. יש לשמור מקרינת שמש ישירה באחסון ובאתר היישום.

אין לאחסן את המקשה יחד עם מיכל השרף !

הוראות ערבוב:

לצורך הכנת התערובת, יש לערבב את מיכל שרף הבסיס Triflex Cryl R 239.

את המקשה Triflex Catalyst יש להוסיף לתערובת תוך כדי שימוש במערבל איטי, עד שאין גושים.

זמן הערבוב – לפחות 2 דקות.

להעביר לכלי קיבול מתאים, לערבב שוב וליישם.

הכנת המשטח:

האזור המיועד ליישום חייב להיות יבש ונקי מאבק וחלקיקים שעלולים להפריע להדבקה, כמו גם מחלקים רופפים ולא מחוברים.

יש לבדוק את טיב ההדבקה למשטח, בכל מקרה לגופו.

בעת היישום, טמפ' המשטח צריכה להיות לפחות 3°C מעל נקודת הטל. פחות מזה תיווצר שכבת לחות שמונעת הדבקה (DIN 4108-5, table 1)

הוראות בטיחות:

סיכונים: ראה MSDS פרק 2.

הנחיות: ראה MSDS פרקים 7-8.

פעולות שיש לנקוט במקרה של שריפה או תאונה:
ראה MSDS פרקים 4-6.

צריכת חומר:

צריכה מוערכת עומדת כ 1.85 ק"ג תערובת ל 1 ליטר נפח סדק עם תחתית חלקה ושווה, ויכולה להשתנות בהתאם אופי המשטח.

זמן דלי:

כ 15 דק' ב 20°C+

זמן יבוש:

כ 30 דק' ב 20°C+ - עמיד לגשם

כ 60 דק' ב 20°C+ - עמיד

הערות כלליות: היצרן מתחייב לקיים איכות גבוהה של בקרת איכות במוצרים.

אין להשתמש במוצרים שאינם תוצר Triflex יחד עם מוצרים אלה.

הצעות השימוש למוצר נכונות למיטב ידיעתנו, על בסיס מחקר מעמיק וניסיון רב שנים.

לאור השונות הקיימת באופן טבעי בשטח, בין חומרי הרצפה ותנאי היישום, על המשתמש לבחון את התאמת המוצר ליישום הנדרש על ידו.

המידע הטכני יכול להשתנות בהתאם לצורך ללא אתראה מראש, מתוך הצורך השוטף בפיתוח תכונות המוצר

יש להפריד באחסון בין המקשה Triflex Catalyst למיכל השרף Triflex Cryl R 239 ולאחסן כל אחד מהם באזור אחסון נפרד.



2. תחמו מסביב את השטח המיועד לטיפול



1. נקו את השטח מאבק וחלקים רופפים



לפני...



5. פזרו והחליקו את החומר בעזרת כף החלקה.



4. (העבירו את התערובת לכלי קיבול נוסף ו) שפכו על השטח לטיפול



3. ערבבו היטב את השרף R, ערבבו עם המקשה למשך כ 2 דקות



6. ניתן לנסוע על גבי השטח המטופל זמן קצר לאחר היישום. התוצאה עמידה לאורך זמן.

תהליך היישום דומה בשני הקיטים – לקיט לתיקון משטחים ולקיט לתיקון סדקים. העברת החומר לכלי קיבול נוסף לאחר הערבוב ולפני היישום הינה פרקטיקה מקובלת, ואיננה חובה בשימוש בקיטים אלה.